



Informačný list pre prípravu podkladu

Tento list poskytuje informáciu o spôsobe prípravy vonkajších a vnútorných stien pred aplikáciou povrchových úprav POLYTEX.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc, splňajúci požiadavky normy STN EN 13914.

Pôvodné, silne kriedujúce nátery alebo inak znečistené povrchy omyte, nechajte dostatočne vyschnúť. **Trhliny** vyspravte vhodným tmelom podľa návodu výrobcu.

Nepriľnavé podklady alebo ich časti odstráňte obrúsením, okartáčovaním, oškrabaním, prípadne prúdom tlakovej vody.

Omietky a nátery napadnuté plesňami a riasami ošetríte likvidátorom plesní PENAD C alebo PENAD R, omyte vodou.

Omietky a nátery zaťažené výkvetmi solí očistíte za sucha kefou.

Upozornenie: Na nátery podkladu zaťažené výkvetmi nie je možné prevziať záruku!

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku umyte vodou s odmasťovacími prostriedkami a nechajte vysušiť.

Omietky vápenné, vápenno-cementové a cementové (STN EN 998, CSII-IV)

Príprava podkladu: Nové omietky nechať dostatočne vyzrieť (3-4 týždne). Staré očistiť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD NANO** - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.

PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad.

Omietky a stierky na báze organických spojív (STN EN 15824)

Príprava podkladu: Zbaviť prachu. Silno znečistený podklad očistiť tlakovou vodou.

Penetračný náter: **PENAD NANO** - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.

PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad v prípade potreby pigmentovaného podkladného náteru.

Bez penetrácie - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad, ktorý má podobnú farebnosť ako nový vrchný náter.

Súdržné staré matné nátery

Príprava podkladu: Očistiť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD NANO** - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.

PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad v prípade potreby pigmentovaného podkladného náteru.

Bez penetrácie - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad, ktorý má podobnú farebnosť ako nový vrchný náter.

Betón

Príprava podkladu: Očistiť a zbaviť prachu. Nesúdržné časti mechanicky odstrániť a vyspraviť.

Penetračný náter: **PENAD NANO** - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.

PENAD NK - na pevný súdržný veľmi hladký podklad.

Súdržné staré lesklejšie a nesavé nátery

Príprava podkladu: Očistiť, jemne zdrsníť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD NK**

Staré nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami

Príprava podkladu: Mechanicky odstrániť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD NANO**

Výstužná mriežka zahladená stierkou alebo lepiacou maltou (ETAG 004)

Príprava podkladu: Jemne prebrúsiť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD FIS**

Sadrokartón

Príprava podkladu: Očistiť, zbaviť prachu a prípadne ošetriť tmelené spoje PENADom NANO.

Penetračný náter: **PENAD FIS**

Omietky sadrové (STN EN 13 279, B1-B7)

Príprava podkladu: Mechanicky očistiť a zbaviť prachu.

Penetračný náter: **PENAD NANO**

Upozornenie: Tento podklad je vhodný iba pre nátery s vysokou priepustnosťou vodných pár, najlepšie v bielom prevedení, prípadne tónovaný do veľmi jemných farebných odtieňov!

Drevené nenosné konštrukcie

Príprava podkladu: Drevo musí byť suché, čisté, zbavené masťnôt, živice, ošetrované voči škodcom.

Pred a po prvom nátere podklad obrúsiť jemným brúsny papierom (zrornosť 180 a vyššia). Vlhkosť dreva listnatých stromov nesmie presiahnuť 12 %, u ihličnatých stromov 15 %.

Penetračný náter: **Bez penetrácie.** Natrieť priamo 2 vrstvy laku ACTIN L natónovaného do lazúrovacích alebo farebných krycích odtieňov.

Kovové nenosné konštrukcie

Príprava podkladu: Kovové podklady musia byť suché, čisté, zbavené hrdze a mastnoty, ošetrované základným antikoróznym náterom.

Penetračný náter: **Bez penetrácie.** Natrieť priamo 2 vrstvy farebného krycieho laku ACTIN L.

Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 11.02.2020. Zmeny vyhradené.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.
Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.
Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

Bližšie informácie žiadajte:
POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka
E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk